



Polimax Glaze

Полиэфирная шпатлевка

Описание продукта

Polimax Glaze – шпатлевка на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, которая легко наносится на поверхность благодаря своей мягкой консистенции. Обладает хорошей адгезией к металлическим и оцинкованным поверхностям. Шпатлевка устраняет царапины, точечные отверстия и другие небольшие повреждения. Ее самовыравнивающаяся формула создает гладкую ультра ровную поверхность, которая требует минимальной шлифовки. Отверждается даже при низкой температуре.

Содержание летучих органических соединений не превышает 239 г/л. Цвет продукта светло зеленый.

Применение

Шпатлевку *Polimax Glaze* можно наносить на алюминиевую, оцинкованную, стальную, деревянную, стеклопластиковую поверхность, а также на прочие металлические и SMC поверхности, в том числе поверхности со старым лакокрасочным покрытием.

После тщательного смешивания полиэфирную шпатлевку *Polimax Glaze* можно наносить на подготовленную поверхность с помощью шпателя. Не наносите на поверхности из термопластов, а также на поверхности с акриловым покрытием или лакокрасочным покрытием кислотного отверждения.

1. Подготовка подложки:

- Проведите тщательную очистку и шлифовку
- Протрите ацетоном или иным растворителем

2. Смешивание продукта:

По объему: *Polimax Glaze* + 2% отвердителя паста перекиси дибензиола – красный)
Перемешивание в течение 5-6 минут при +20 °С
Плотность при +20 °С 1,21 г/см³

3. Нанесение

Наносите с помощью шпателя, создавая ровную пленку. Не наносите все за один раз

4. Сушка

15-20 мин при +20 °С или 2-3 мин при мощности 50% (коротковолновое излучение). Время сушки может варьироваться в соответствии с условиями температуры/влажности

5. Шлифовка

Первоначальная – P80 – P120

Финальная – P180 – P240

6. Повторное нанесение покрытия

Перед окрашиванием на поверхность следует нанести акриловый праймер Polimax 4+1 PA1000.

7. Гибкость

Тест на прилипание, гибкость (200 нм) 45°

Не трескается и не ломается

Использование и хранение продукта

Настоятельно рекомендуется хранить все материалы при постоянной температуре 5-25 °С предпочтительнее в помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить в закрытом контейнере. Срок годности продукта указан именно для этих температурных условий.

Срок годности шпатлевки *Polimax Glaze* составляет 1 год.

Замечание

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью ознакомления, изучения и проверки.