



## ESKIM ES-BP-11-HV

Предускоренная полиэфирная клеящая паста высокой вязкости на ортофталевой основе, не содержит в своем составе стекловолокно, рекомендуется для склеивания стеклопластиковых изделий и форм.

### Область применения

ESKIM ES-BP-11-HV предназначена для использования в широком спектре применений, включая панели, вставки, внутренние рамы, ребра жесткости, сэндвич-материалы, композитные структуры и т.д.

---

### Свойства жидкой пасты ES-BP-11-HV

---

Внешний вид		прозрачная
Время гелеобразования*, мин	ISO 584	15

\* 25С, 100г пасты + 0,5 г МЕКР (Butanox М60)

### Хранение

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 25°С и вне досягаемости прямых солнечных лучей.

Срок хранения – мах 3 (три) месяца. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.