



ESKIM ES-BP-50

Предускоренная высоковязкая клеящая паста, низкой плотности на основе ортофталевой смолы.

Область применения

ESKIM ES-BP-50 предназначена для использования в структурах, где необходим малый вес и высокая прочность на срез/сдвиг.

Свойства жидкой пасты ES-BP-50

Внешний вид		прозрачная
Время гелеобразования*, мин	ISO 584	15
Плотность, г/см ³	ISO 1675	0.60

* 25С, 100г пасты + 0,5 г МЕКР (Butanox М60)

Хранение

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 25°С и вне досягаемости прямых солнечных лучей.

Срок хранения – мах 3 (три) месяца. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.