



ESKIM ES-4303

Смола ненаполненная, тиксотропная, предускоренная, на ортофталевой основе. Содержит пигмент. Смола подходит для напыления и применяется для усиления акрилового листа.

Область применения

ESKIM ES-4303 предназначена для усиления акрилового листа при производстве душевых поддонов, ванн и джакузи.

Свойства неотвержденной смолы ES-4303

Вязкость при 25°C по Брукфильду sp 4/5 rpm, мПас	ISO 2555	2800
sp 4/50 rpm. мПас	ISO 2555	700
Мономер, %	ISO 3251	37
Плотность, гр/см ³	ISO 1675	1,14
Отверждение *		
- время гелеобразования, мин	ISO 584	7
- пик экзотермы, °C	ISO 584	120

*25C, 100г смолы + 1 мл MEKP (Butanox M60)

Хранение

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 25°C и вне досягаемости прямых солнечных лучей.

Срок хранения – мах 3 (три) месяца. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.