ESKIM ES-2770

Смола предускоренная, безусадочная, средней реактивности. Обладает высокой температуростойкостью. Смола для ручного формования

Область применения

ESKIM ES-2770 рекомендуется для изготовления матриц для RTM, а также матриц для лодок.

Свойства неотвержденной смолы ES-2770

Вязкость при 25ºС по Брукфильду		
sp 4/5 rpm, мПас	ISO 2555	5000
sp 4/50 rpm, мПас	ISO 2555	1300
Мономер, %	ISO 3251	28
Плотность, гр/см3	ISO 1675	1,39
Отверждение *		
- время гелеобразования, мин	ISO 2535	30

*25С, 100г смолы + 1 мл МЕКР (Butanox M60)

Свойства отвержденной смолы ES-2770**

Температура начала термической деформации (HDT)***, ºС	ISO 75A	75

***, данные даны для отвержденной смолы: 24ч при 20С + 4 часа при 90С + 3 ч при 120С

Хранение

Рекомендуется, чтобы все подобные материалы хранились при постоянной температуре не выше 25ºС и вне недосягаемости прямых солнечных лучей.

Срок хранения – мах 3 месяца. Хранение дольше указанного срока или складирование вне помещения может повлиять на такие свойства жидких смол как время гелеобразования и вязкость.

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся, исключительно, с целью ознакомления, изучения и проверки.